



Tipo L Premium

Peinture à base de vinyle lavable, avec un excellent pouvoir couvrant.



DOMAINES D'EMPLOI PRINCIPAUX

Elle est particulièrement indiquée pour

Peindre des surfaces avec des marques, des taches, des traces de crayon, etc., ou des murs avec des traces d'humidité/de condensation.

Applications recommandées :

Peindre des surfaces de tout type : Bâtiments commerciaux, résidentiels, showroom, logements, etc. Sous-fonds appropriés (intérieurs uniquement) :

- Finitions traditionnelles à base de chaux
- Finitions civiles à base de ciment
- Plâtre
- Surfaces déjà peintes, après vérification attentive et nettoyage du support
- Béton

Version standard : Version standard : peut être colorée selon la palette

licatacolore2.0 Interior.

Version Premium : conçue pour être laissée en blanc, elle peut toujours être colorée en dehors de la palette.

CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir couvrant exceptionnel grâce à la combinaison de point de blanc et d'une opacité extrême.

La polyvalence d'application (au rouleau, brosse et airless) permet de satisfaire tous les besoins de pose.

Inodore et à faible teneur en COV (< à 30g/L) et donc idéal pour l'application en intérieur.

Hydrofuge et résistant au lavage grâce aux additifs de dernière génération.

Conforme à la norme **UNI EN 13300**.

MODALITÉS D'APPLICATION

Préparation du support

Le support doit être propre, plan, cohésif et sans aucun type de substance empêchant l'adhérence. Il est toujours recommandé d'utiliser un apprêt pour uniformiser l'absorption, qui devient obligatoire pour des supports très absorbants (plâtre, plaques de plâtre, etc.).

- **Supports neufs :** pas de précautions autres que celles indiquées
- **Supports dégradés ou farinants :** Retirer toute partie friable, peu cohésive ou se détachant et restaurer la planéité correcte avec des produits **licata**.
- **Supports à faible planéité :** appliquer le fond de remplissage **Uniformante LG** avant la pose.
- **Supports avec présence d'algues ou de moisissures :** prétraiter les surfaces affectées avec le biocide **Sanus**.

Préparation du produit

Il est possible de diluer le produit avec de l'eau propre avec les modalités suivantes : Application au pinceau ou au rouleau :

première passe 25% - seconde passe 20% - Application airless : 25%. Après dilution, homogénéiser le produit pendant quelques minutes avec un mélangeur à faible vitesse.

Application

1_Étaler le produit en deux ou plusieurs couches croisées, au pinceau, au rouleau ou avec une machine Airless, en prenant soin de couvrir 100% de la surface à traiter.

2_En cas d'applications multiples, réaliser les couches suivantes espacées d'environ 3-4 heures.

**INFORMATIONS
SUR LE PRODUIT**

Aspect	Liquide Blanc
Rendement	5 à 6 m ² /L en deux couches
Dilution	Première passe 25% Deuxième passe 20% Airless 25%
Temps de séchage	Sec au toucher environ 3-4 heures Complet environ 24 heures
Température d'Application	entre +5 °C et + 35 °C et 70% d'H.R.
Conservation en emballage d'origine intact	12 mois dans un endroit sec entre +5° et +35°C
Conditionnement	Seau en polypropylène de 4 L - 14 L
Liant	Vinylversatile
Poids spécifique	1,60 kg/L
Pouvoir couvrant	Excellent
Prise de saleté	Basse
Finition	Mate
Finesse	< 100 microns
COV (Directive 2004/42/CE) pour peinture pour murs intérieurs (Cat A/a) :	< 30g/L

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION SÉCURITÉ

NOTE licata SpA. Réf. Fiche : TDS P10340 - rév.07/21.

licata S.p.A.
via A. De Gasperi, 155
92024 Canicattì (AG) - Italie