

## Opalitex

Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche poliuretatiche per legno e muro.

**Opalitex** è indicato come mano di fondo per la successiva verniciatura, sia in intero che in esterno, di manufatti in legno, suoi derivati e intonaci, siano essi nuovi che verniciati. Il prodotto è caratterizzato da un elevatissimo potere coprente e, a completo asciugamento, crea uno strato di rivestimento con eccellenti resistenze meccaniche superficiali. Risulta particolarmente indicato per il riempimento e la pareggiatura di piccole irregolarità delle superfici (siano esse di legno, suoi derivati o cementizie), rendendole lisce e pronte alla successiva stesura di vernice.

Può essere applicata sia a pennello, rullo o spruzzo, di rapida essiccazione e facile carteggiatura, permette una posa in opera pratica e comoda.



---

### PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO

**Opalitex** è particolarmente indicato come mano di fondo per la successiva verniciatura di:

- Intonaci
- Infissi
- Poggioli
- Sottotetti
- Steccati
- Perlinati
- Serramenti, esposti in ambiente montano e marino.

Per l'applicazione su sottofondi diversi si invita a contattare l'ufficio tecnico.

---

### CARATTERISTICHE

- Facile applicazione: di rapida essiccazione e facile carteggiatura, permette una posa in opera pratica e comoda.
- Per uso sia interno che esterno.
- Elevato potere coprente e riempitivo.
- Elevato potere di adesione: **Opalitex** è indicato come mano di fondo per la successiva verniciatura di manufatti in legno, suoi derivati e intonaci, siano essi nuovi che verniciati.
- Lunga durata nel tempo.
- Nella carteggiatura evita sospensioni elevate di polvere, la sua particolare formulazione evita un eccessivo utilizzo di carta abrasiva.



## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

Pulire accuratamente la zona di applicazione in modo che sia priva di polveri, residui di trattamenti superficiali come: detersivi, sostanze oleose, grassi minerali od organici, cere, ecc. Le superfici dovranno essere asciutte fredde e non esposte al sole. Il supporto deve essere sano ed asciutto. Le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.), se non saldamente ancorate, devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura o con mezzi idonei. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco sintetico e successivamente carteggiare ed eliminare la polvere e le fibre di legno sollevate.

### Diluizione

Diluire al 5-10% con acqua o diluente sintetico, quindi miscelare per 2-3 minuti mediante miscelatore a basso numero di giri, fino all'ottenimento di una pasta omogenea.

### Applicazione

**Opalitex** va applicato a pennello, rullo o spruzzo, in almeno due mani intervallate tra loro da circa 8-10 ore. Se tra una mano e l'altra dovessero verificarsi fenomeni di delaminazioni superficiali, sarà necessario carteggiare. In condizioni climatiche particolarmente severe, o su supporti particolarmente porosi, è consigliabile applicare una terza mano. L'applicazione di più mani non determinerà spessori elevati. Nelle prime fasi di maturazione, è indispensabile proteggere i materiali trattati dalla pioggia, evitando così un eventuale dilavamento del prodotto.

Assicurarsi che le temperature dell'ambiente, del supporto e del prodotto durante il suo utilizzo siano comprese tra +5 °C e +35 °C.

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Aspetto	Liquido - bianco opaco
Odore	Inodore
Consumo	Circa 5-6 m <sup>2</sup> /L in funzione dell'assorbimento del supporto
Diluizione	5-10% con diluenti per sintetici o acqua
Tempo di lavorabilità a 20 °C	Illimitata
Fuori polvere (a 20 °C e 65% di U.R.)	90-120 minuti
Sovrapplicabile (a 20 °C e 65% di U.R.)	6-8 ore
Asciutto (a 20 °C e 65% di U.R.)	16-24 ore
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +35 °C
Conservazione	12 mesi in luogo asciutto e protetto nelle confezioni integre, a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C
Confezione	Scatola con latta da 0,500 L x 6 pz Scatola con latta da 2,5 L x 2 pz
Composizione	Resine Acriliche/alchidiche modificate

**PRESTAZIONI****Caratteristica****Prestazione**

Peso specifico	1,60 – 1,70 g/ml
Viscosità a a 20 °C 20 rpm spindle 5	11700 ± 300
Residuo secco	86 ± 2
Valore limite EU (Direttiva 2004/42/EC) per primer (Cat. A/g):	< 350 g/l COV

**AVVERTENZE**

- Prodotto professionale da affidare esclusivamente a maestranze specializzate.
- Nel caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare con molta acqua e se necessario consultare un medico.
- Nel caso di ingestione consultare il medico.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Proteggere da fonte di calore e dai raggi del sole.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**SICUREZZA**

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

**NOTE**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questo documento sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente deve quindi verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei prodotti **licata SpA**.

**Rif. Scheda: 152/18.1**

